

0955 / PLATINE AU TITRE 950 ‰

ALLIAGE DE PLATINE AU TITRE DE 950‰ RECOMMANDÉ POUR LE CASTING.

Propriétés physiques	Densité	Intervalle de fusion	Couleur
	20.4 g/cm ³	1740-1760 °C	Grise

Propriétés mécaniques	Dureté [HV1]	Rp _{0.2} [MPa]	Rm [MPa]	A ₅ [%]
Recuit	130	190	400	40

COMPOSITION

Pt 950‰ + Co 50‰

UTILISATIONS

- Etampage
- Emboutissage
- Matriçage
- SATISFAISANT* ●●●
- Laminage
- Tréfilage
- Étirage
- SATISFAISANT* ●●●
- Usinage par enlèvement de copeaux
- SATISFAISANT* ●●●
- Polissage
- Diamantage
- SATISFAISANT* ●●●
- Coulée en cire perdue (casting)
- RECOMMANDÉ* ●●●

