

FEINSILBER / 999.99

Technische Informationen für die Anwendung

Zusammensetzung in Promille	Ag 999.99
Dichte g/cm ³	10.5 g/cm ³

Guss	
Schmelzpunkt	961 C

ARGENT FIN / 999.99

Informations techniques pour l'application

Composition en parties pour mille	Ag 999,99
Densité g/cm ³	10,5 g/cm ³

moulage	
Point de fusion	961 C

FINE SILVER / 999.99

Technical information for the application

Composition in parts per thousand	Ag 999.99
Density g/cm ³	10.5 g/cm ³

molding	
Melting point	961 C